

**SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF PSEUDO-BINARY: (1-X)
TINbO₃ -xBi₂O₃ 0≤x≤ 1**

Ghizlane El bahari, Abdeslam Chagraoui, Brahim Orayech, Abdelmajid Tairi, Omar Ait Sidi Ahmed

- a- Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Appliqués (LPCMA); Faculté des Sciences Ben M'Sik ; Université Hassan II-Mohammédia Casablanca (Morocco).
- b- Departamento de Fisica de la Materia Condensada, Universidad del País, E-48080, Bilbao, Spain.

E-mail: ghizlan.elbahari@gmail.com

Abstract

Different compositions of pseudo-binary $(1-x)\text{NbTiO}_3 -x\text{Bi}_2\text{O}_3$ were prepared with $0 \leq x \leq 1$. New defect pyrochlore oxide $(1-x)\text{NbTiO}_3 -x\text{Bi}_2\text{O}_3$ where $x=0.091\text{Ti}_{0.909}\text{Nb}_{0.909}\text{Bi}_{0.182}\text{O}_3$ has been isolated as polycrystalline powder giving X-ray diffraction patterns characteristic of defect pyrochlore, space group $\text{Fd}-3\text{m}$ ($n^{\circ}227$), with lattice parameter: $a=10.6368(2)\text{\AA}, (Z=8)$. Rietveld refinements of X-ray powder diffraction data indicate that the atomic positions are: Ti (32e), Bi and Nb in 16c. O occupied the sites 48f and 8b respectively. The reliability factors are: $R_F=6.59\%$, $R_{wp}=8.62\%$, $R_B=5.40\%$. For $0.091 \leq x < 0.8$ we noted mixture of phases situated in ternary system and for $0.8 \leq x < 1$ we have stabilised $\delta\text{Bi}_2\text{O}_3$.

Résumé

Diverses compositions au sein de la droite $(1-x)\text{NbTiO}_3 -x\text{Bi}_2\text{O}_3$ avec $0 \leq x \leq 1$ ont été préparées par réaction solide, dans laquelle nous avons mis en évidence deux nouvelles phases : phase de type pyrochlore $\text{Ti}_{0.909}\text{Nb}_{0.909}\text{Bi}_{0.182}\text{O}_3$ pour $x=0.091$ avec groupe d'espace $\text{Fd}-3\text{m}$ ($n^{\circ}227$), avec paramètre de maille: $a = 10,6368 (2) \text{\AA}, (Z = 8)$.

L'étude structurale a été menée par analyse du profil des diagrammes de diffraction X de poudre Fullprof indiquant que les positions atomiques sont les suivantes: Ti (32e), Bi et Nb dans 16c. O occupaient les sites 48f et 8b respectivement. Les facteurs de fiabilité sont les suivants: $R_F = 6,59\%$, $R_{wp} = 8,62\%$, $R_B = 5,40\%$.

Mots clés : Diffraction X, Fullprof, pyrochlore, fiabilité.